



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Kimya Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER
Chemistry Laboratory (Gebze)

TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 sk. No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze /
KOCAELİ
Tel: +90 (262) 723 13 48 Fax: +90 (262) 723 16 07 E-posta: gebzekimyalab@tse.org.tr
www.tse.org.tr

555275

10-20

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneysel Talep Eden/Firma : MİNETEKO İÇ TASARIM ÜRÜNLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
(Adı, Adresi, Şehir vb.) (ŞERİFALİ MAH. KUTUP SOK. NO:50 K:3 D:7 ÜMRANİYE --İSTANBUL)
Requesting/Customer
(Name, Address, City etc.)

Deneysel Talep Tarihi/No : 25.09.2020 / 445451
Order Date / No

Numunenin Tanımı : 635301,HOMOJEN PVC YER DÖŞEMESİ, FİRMA BEYANI: LG HAUSYS SPACE 2201, -, -, 1.00 adet
(No, Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)
Sample Description(No, Type, Model etc.) 635301,HOMOGENEOUS PVC FLOOR COVERING,,DECLARATION OF FIRM: LG HAUSYS SPACE 2201,-,-,1,00 item

Numune Kabul Tarihi : 25.09.2020
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapıldığı Tarih : 25.09.2020 - 01.10.2020
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod : İlgili standartlar müteakip sayfalarda verilmiştir.
Applied Standard/Method
The standards were given in the next pages.

Raporun Sayfa Sayısı : 2
Number of pages of the report

Açıklamalar :
Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Numune müşteri tarafından alınmıştır, bu rapordaki sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, Piyasa Gözetim ve Denetim Faaliyetlerine esas oluşturamaz, ilan, reklam ve ihalelerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 54. ve 55. Maddelerinde yer alan haksız rekabet hükümlerine aykırılık teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Söz konusu hususlara aykırı hareket edilmesi halinde hukuki ve cezai açıdan TSE sorumlu tutulamaz.

The sample was taken by the customer and the results in this report are valid for the status of the sample being received. This report has been prepared in accordance with the request for special tests and is not qualified as a Certificate of Conformity to Standards. It does not represent the party, does not constitute a basis for Market Surveillance and Audit Activities, and cannot be used in announcement, advertisements and tenders in contradiction with the provisions of unfair competition in Articles 54 and 55 of the Turkish Commercial Law No. 6102. TSE cannot be held responsible in case of violation of these issues in legal and criminal terms.

Mühür
Seal



Deneysel Sorumlusu
Person in charge of tests
Selda SERT
Selda SERT
Deneysel Personeli
Testing Expert

Onaylayan
Approved by

Olca TEMEL
Laboratuvar Müdürü
Laboratory Manager

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Laboratuvarımıza gelmiş bulunan Homojen PVC Yer Döşemesi numunesi, talep edilen muayene ve deneylere tabi tutulmuş olup test sonuçları aşağıda verilmiştir.

Homogeneous PVC Floor Covering specimen sent to our laboratory has been tested according to the following standards and following results have been obtained.

Özellikler <i>Features</i>	Bulunan Sonuçlar <i>Results</i>
1) Aşınma Dayanımı (Frick-Taber Deneyi) (TS EN 660-2, 5000 devir) 1) <i>Wear Resistance</i> (<i>Frick-Taber Test</i>) (<i>TS EN 660-2, 5000 cycles</i>)	<i>Fv: 1.3 mm³ (Grup T/ Group T)</i>

